

Produktinformation

Puderfria undersökningshandskar av vinyl

DEL I : PRODUKTBESKRIVNING

- | | | |
|------|---------------------|--|
| 1. 1 | Typ | Puderfria undersökningshandskar, ej sterila |
| 1. 2 | Material | 53% - Polyvinylkloridharts, kvalitet: FPC DNV2P
42% - Dioctylftalat
1,7% - Dioctyladipat
1,7% - Kalcium-zink stabilisator
1,7% - Epoxiderad sojabönsolja |
| 1. 3 | Färg | Klar vit |
| 1. 4 | Design & Egenskaper | Både för höger och vänster hand, rullade kanter |
| 1. 5 | Puder | Puderfria |
| 1. 6 | Lagring | Handskena bibehåller sina egenskaper om de lagras i torrt tillstånd vid en temperatur mellan 10-40° C. De måste skyddas mot UV-ljus eftersom solljus och oxiderande ämnen, kopparjoner, missfärgar handsken. |
| 1. 7 | Hållbarhet | Handskena har en hållbarhetstid om 5 år, räknat från tillverkningsdatum, om ovanstående villkor för lagring uppfylles. |
| 1. 8 | Förpackning | 100 handskar x 10 dispenserlådor x 1 kartong |
| 1. 9 | Storleksmärkning | Handskenas storlek är tryckt på kartongerna. |

DEL II : KRAVSPECIFIKATION

(Stickprov – ISO 2859 Enkel Normal)

#	Specifikation	Kontrollnivå	Acceptabel kvalitetsnivå AQL	Standard
2.1	Dimensioner	S2	4.0	ASTM D5250-00 EN455-2-00
2.2	Fysikaliska egenskaper	S2	4.0	ASTM D5250-00 EN455-2-00
2.3	Utan hål (barriär) (Prov vattenläckage 1000 ml)	G1	1.5	FDA 1000MIL Provmetod ASTM D5151-92 EN455-1-00
2.4	Synliga defekter:			
(i)	- Stora synliga defekter	G1	2.5	Intern praxis
(ii)	- Små synliga defekter		4.0	
2.5	Puderrest	N=5	-	ASTM D5250-00 ASTM D6124-00
2.6	Kontrollräkning av handskar (Handsakar per dispenserlåda)	S2	4.0	Intern praxis
2.7	Övrigt Blandning av storlekar & kvaliteter	Ej tillåtet		

Produktinformation

DEL III : KRAVSPECIFIKATION

3.1 Dimensioner

Specifikation	Storlek	Intern standard
Längd (mm)	Alla storlekar	Min 240
Bredd handflata (mm)	S	85 +/- 3
	M	95 +/- 3
	L	105 +/- 3
	XL	115 +/- 3
Tjocklek (mm) *ett lager	Alla storlekar	Finger : 0.17 +/- 0.02 Handflata : 0.11 +/- 0.02 Kant : 0.08 +/- 0.02

3.2 Fysikaliska egenskaper

Specifikation	Intern standard
	Före & efter åldring
Brottöjning (%)	Min 300
Draghållfasthet (MPa)	Min 9
Kraft vid brott (N)	Min 3.6

3.3 Utan hål (barriär) (Prov vattenläckage 1000 ml)

Provets omfattning och tillåtet antal icke godkända handskar vid provet ska bestämmas i enlighet med ISO 2859-I vid tillämpning av kontrollnivå G1 med kvalitetsnivå 1,5.

3.4 Synliga defekter.

Provets omfattning och tillåtet antal icke godkända handskar med stora eller små defekter ska bestämmas i enlighet med ISO 2859-1 vid tillämpning av kontrollnivå G1 med kvalitetsnivå 2,5 resp. 4,0.

3.5 Puderrest

Max 2 mg per handske

3.6 Kontrollräkning av handskar

100 handskar baserat på dispenserlådans vikt.